

Presec®



Presec® T-04 Mix A Multiuso

T04 - SA25 (Saco de 25 kilos)

Aplicaciones

Presec T-04 es un mortero predosificado de yeso, adiciones y aditivos de fácil aplicación. Diseñado para nivelar superficies interiores, reparar grietas superficiales, realizar retapes y enlucido de muros interiores en zonas secas.

Especialmente diseñado para aplicaciones en muy bajo espesor.



Características

Características Técnicas Claves

Resistencia característica	100 kg/cm ²
Resistencia a la tracción (adherencia)	12 kg/cm ²
Tamaño máximo nominal	0,08 mm

Características Técnicas Generales

Saco 25kg

Rendimiento Nivelación	22,5 ± 0,5 lt/saco
Rendimiento Retapes	20,0 ± 0,5 lt/saco
Rendimiento Enlucido	22,5 ± 0,5 lt/saco
Dosis de Agua Nivelación	13 ± 0,5 lt/saco
Dosis de Agua Retapes	9,3 ± 0,5 lt/saco
Dosis de Agua Enlucido	13 ± 0,5 lt/saco
Consistencia	Plástica
Tiempo de trabajabilidad	30 min
Espesor de aplicación	10 mm max.
Suministro	Sacos de 5 kg y 25 kg
Duración	6 meses en envase original a partir de la fecha de fabricación

Recomendaciones

Campo de Aplicación

- Retape y nivelación de pisos interiores en zonas sin humedad con algún recubrimiento posterior.
- Retape y enlucido de muros interiores en zonas secas, donde se exija una terminación superficial muy lisa.
- Reparaciones de grietas superficiales en muros y cielos.
- Retapes posteriores a trabajos de gasfitería, electricidad, etc.

Preparación del Sustrato

- El sustrato debe estar libre de cualquier tipo de elementos que impidan una buena adherencia del material como por ejemplo restos de desmoldante, lechadas de cemento, yeso, polvo, aceites, pinturas, etc.
- Para limpiar bien la superficie use ácido muriático diluido en razón de 1 es a 10, raspando la superficie con escobillas o escobillones de filamentos duros.
- Posteriormente a esto hidrolavar o lavar con buena presión de agua. Se debe eliminar todo resto de ácido del sustrato.
- Al momento de aplicar el producto el sustrato debe estar húmedo con una condición de SSS (Saturado sin agua libre en la superficie).

Preparación del Producto

- Al homogeneizar el producto sólo utilice agua potable en la cantidad indicada en el saco.
- Vierta el agua en una batea totalmente estanca, ya que la pérdida de lechada afecta las características finales del producto.
- Agregar el producto y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.
- A este producto no se le debe agregar ningún tipo de aditivo o adición.

Cuidados Posteriores

- Se debe proteger de las corrientes de aire y del sol directo.

PRODUCTO FABRICADO POR PAREX CHILE LTDA.

Puerto Montt 3235 Renca

Santiago - Chile

Tel: (56 2) 2328 9900 www.parexchile.cl



PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.